Se Diluye Con Agua y Una Vez Seco… LA REPELE!

BARNIZ IMPERMEABILIZANTE

L

Para Ladrillo y Estuco

Suavemente pigmentado Terracota, Semi-Brillo, al agua, para impermeabilizar, barnizar y realzar Ladrillos, Tejas, Maceteros y Piedras a la intemperie. Con Filtro Solar.

- Avanzada formulación. Protección transparente de calidad tradicional.
- Gran repelencia al agua. Corre en forma de perlas.
- Con FILTRO SOLAR para mayor duración.
- Producto concentrado. Se diluye con 50% de agua: **2 Galones rinden 3!**
- Suavemente pigmentado Terracota, con refinado resalte del color.
- Permite Intercambio de la humedad ambiente. El material "respira".
- Embellece la superficie con una fina terminación Semi-Brillo.
- Elasticidad permanente. No se desprende ni resquebraja.
- Pasta de Retape similar al color de fondo.
- Previene la formación de hongos y bacterias.
- Gran economía por rendimiento y duración.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola.
- Las herramientas se lavan con agua.
- Ecológico, No Tóxico y No Inflamable.

CON FILTRO SOLAR PARA MAYOR DURACION

PRODUCTO CONCENTRADO

ECOLOGICO • NO TOXICO

Vea Muestrarios e Información Técnica en:

WETPROOF.COM

DESCRIPCION

El **BARNIZ L** WET PROOF®, suavemente pigmentado terracota, diluible con agua, es el último avance tecnológico en acabados impermeabilizantes que embellece paramentos de materiales de construcción porosos, como ladrillos a la vista, tejas, maceteros, elementos decorativos, Etc. expuestos al exterior, sobre los que forma una película transparente, insoluble, elástica, mate, tacto sedoso y fuerte hidrorepelencia, que impide la penetración de humedad y mejora notablemente el aspecto de las superficies protegidas. Se aplican con ventajas en lugar de los barnices corrientes y aceites o resinas sintéticas tradicionales a base de solventes, que suelen caerse al poco tiempo.

Con este sofisticado producto, se obtiene una efectiva protección de dichos elementos a la intemperie, además de resistencia a los dañinos rayos ultravioleta, debido a que posee un poderoso FILTRO SOLAR que protege la película y la superficie aumentando aún más su duración, con elegante terminación Semi-Brillo. El **BARNIZ CN** con pigmento terracota es el **BARNIZ L** WET PROOF®.

Las características hidrófugas del **BARNIZ L** WET PROOF®, impiden la absorción de un exceso de humedad a los materiales tratados siendo totalmente lavables y resistentes, a la vez que sus finas dispersiones dan extraordinaria elasticidad y tenacidad permitiendo un intercambio gaseoso con el ambiente, donde el substrato respira, SIN DESPRENDERSE NI QUEBRAJARSE, como sucede con los barnices o aceites corrientes. Por lo tanto, el uso del **BARNIZ L** WET PROOF® que es ECOLOGICO, NO TOXICO y NO INFLAMABLE significa larga duración, hermoso colorido y simplicidad de aplicación.

L - Suavemente Pigmentado

Colores Aproximados

CONSULTAS Y ASESORIAS: (56-2) 2229 5725 – SALON DE VENTAS: Av. Apoquindo 6502, Las Condes. Santiago, Chile.

BARNIZ IMPERMEABILIZANTE

WET PROOF®

MODO DE EMPLEO

PREPARACION:
Remover muy bien el contenido del envase. Las superficies se deberán lijar, raspar o escobillar hasta dejarlas limpias y suaves, en especial si han tenido algún otro producto en la base, llegando a la superficie nueva, libre de aceite, cera, polvo suelto, anilina, barniz marino, pinturas al óleo, en solvente o sintéticas, substancias grasosas, asperezas y restos de pintura. El mejor resultado es en superficies nuevas. No aplicar con temperaturas extremas de frío o calor, se recomienda entre 5° y 33°.

HERRAMIENTAS:
Se debe utilizar una brocha proporcional de pelo firme y suave al tacto, rodillo o pistola, cuidando que el producto entre bien en las grietas, cantos, canterías e imperfecciones. Un envase con agua para mantenerlos mientras se trabaja y otro para realizar la dilución.

HONGOS:
No se debe aplicar sobre la superficie si existen hongos u otros gérmenes ajenos al substrato. En el caso de existir se deberán utilizar materiales adecuados para combatirlos. Los productos WET PROOF® son protectores que previenen la aparición de micro-organismos en la película, pero no son erradicadores, por lo tanto, si la superficie ya está contaminada antes de la aplicación de los productos, deberá hacerse un tratamiento previo. En el caso de hongos, con Cloro corriente (1 taza de Cloro en 1 Galón de agua), frotar vigorosamente con una escobilla, cepillo o esponja de alta resistencia, dejar actuar por algunas horas, luego lavar muy bien con agua y dejar secar. Aún efectuado lo anterior que es superficial y no en el interior del material, pueden volver a florecer sobre la película.

EFLORESCENCIAS:
Aparecen en superficies que han tenido humedad. Cuando se seca y el agua se evapora, se da la cristalización de algunas sales solubles que se encuentran en el agua. En este caso y para aplicar el **BARNIZ L** WET PROOF®, se debe efectuar un raspado con escobilla de acero y un posterior lavado, eliminándolas y verificando que no exista paso de humedad, ya que podrían volver a aparecer.

BARNIZADO:
Se darán 2 o 3 manos (mayor protección) parejas de 2 partes de **BARNIZ L** WET PROOF® con 1 parte de agua. Si se desea máxima impermeabilización y como las superficies generalmente son muy porosas, conviene anteponer una mano de imprimación diluida de 1 parte de **BARNIZ L** WET PROOF® con 1 de agua. Barnice cubriendo en forma pareja y cuidadosa los poros de toda la superficie, en el sentido longitudinal de la textura del muro, piedras o ladrillos, incluyendo todas las canterías, en franjas de aplicación y estirando el material uniformemente para lograr una terminación de brillo similar, sin retocar superficies ya secas. Repetir la operación hasta terminar el paño.

RENDIMIENTO:
De 25 a 30 m2 por Galón en dos manos, aproximadamente. Estas cifras pueden variar según la porosidad y grado de absorción de la superficie. Es importante cubrir muy bien la superficie con la primera mano. Mientras más manos se aplican del producto, mayor es el rendimiento por mano, ya que la superficie está más sellada.

ASPEREZAS:
Normalmente no es necesario por la rugosidad propia del material, sin embargo, en ciertos casos determinados, cuando se requiere lograr un tacto muy suave en una superficie de ladrillos, se puede pasar una lija fina una vez secas las primeras manos y sacar el polvo.

SECADO:
El secado entre manos es de 30 a 60 minutos aproximadamente, dependiendo de la temperatura ambiente. No dejar pasar mucho tiempo entre una mano y otra.

LAVADO:
Las brochas, rodillos, espátulas y herramientas deben lavarse con agua y jabón tan pronto dejen de usarse, ya que el producto es irreversible una vez seco. Se recomienda el **DETERGENTE SUPERCONCENTRADO** WET PROOF®, formulado para limpiar en profundidad los restos de pintura. Mientras se trabaja y no se usen, deberán estar en agua.

FICHA TECNICA

Descripción:	Barniz Impermeabilizante para proteger ladrillos y estucos al exterior.
Composición:	Dispersiones acuosas hidrófugas en suspensión de productos especializados.
Clima:	Aplicar con temperatura ambiental entre 5° y 33°. No poner con tiempo lluvioso o inestable.
Herramientas:	Brocha, rodillo o pistola. Se lavan con agua.
Terminación:	Incolora, Semi-Brillo, con transparencia y película suavemente pigmentada terracota.
Dilución:	Viene concentrado. Se diluye con 50% de agua. 2 Galones rinden 3.
Manos:	Primera mano imprimante 1 a 1 con agua. Dos o tres manos (mayor protección) 2 a 1 de agua.
Rendimiento:	De 25 a 30 m2 por Galón en dos manos Aprox. Dependiendo de la rugosidad del ladrillo.
Secado:	Inicial: 30 a 60 minutos Aprox. Al tacto: 24 a 48 horas. Definitivo: después de 15 días Aprox.
Colores:	Suavemente pigmentado terracota.
Medio Ambiente:	Producto Ecológico, No Tóxico y No Inflamable.
Conservación:	12 meses en ambiente seco entre 8° y 28°, sin diluir y perfectamente cerrado.
Envases:	1/4, 1 y 5 Galones Aprox.

OBSERVACIONES:
● Si se desea una terminación Incolora, sin pigmentación terracota como el **BARNIZ L** que colorea y acentúa el tono del ladrillo, se debe usar el **BARNIZ CN** WET PROOF®, y dé las manos según la fórmula indicada. ● Ambos productos se pueden mezclar para lograr tonos intermedios. ● El **BARNIZ CN** con el **BARNIZ** WET PROOF® BLANCO da un suave tono pastel que aclara el fondo. ● Las grietas e imperfecciones se emparejarán previamente con **PASTA DE RETAPE** ORIGINAL WET PROOF® en el mismo color de la base, con ello se evitará que se vean los parches e impedirá que el agua entre o se pueda apozar en los agujeros grandes. ● Cuando se necesite un sellador acrílico impermeable para junturas de materiales distintos, se debe utilizar la **PASTA DE RETAPE** FLEXIBLE WET PROOF® ● Sobre estucos o planchas de fibrocemento, será indispensable aplicar previamente un par de manos de **BARNIZ FIBRO-WET** WET PROOF® Incoloro, para tratar de cerrar su excesiva porosidad y aislar de la alcalinidad que normalmente deteriora la película aplicada. ● En el caso que se necesite impermeabilizar sobre una superficie de ladrillos que esté muy deteriorada o manchada, se puede aplicar el **BARNIZ TAPAVETA** WET PROOF® que es Semi-Cubriente, o la PINTURA IMPERMEABLE **WETCO®**, totalmente cubriente.

IMPORTANTE:
Sobre bloques de cemento, es indispensable estucar y luego seguir las indicaciones anteriores, ya que su alta porosidad no permite una buena impermeabilización del material, actuando como una "esponja absorbente" del agua. ● En el caso que quede algún poro de la superficie sin aplicación del producto impermeabilizante, puede existir el paso de humedad, por lo que se debe emparejar y aplicar el **BARNIZ L** WET PROOF® cuidadosamente en toda la superficie que se está protegiendo al exterior. ● Las puertas se deben barnizar incluidos sus 4 cantos. ● El color definitivo del producto se apreciará una vez seco. ● No usar en pisos, piscinas ni en contacto permanente con el agua u otro material que el indicado en el envase. ● El resultado y duración son variables dependiendo de la aplicación, manos, grosor de la película, color, porosidad, exposición y características físicas de cada superficie. ● No aplicar el producto en superficies horizontales, donde se puede apozar el agua. Siempre se debe barnizar sobre superficies verticales o inclinadas para que escurra el agua. ● Mientras más manos se den de un barniz coloreado, la película pierde transparencia por su composición de pigmentos, lo que aumenta la protección. ● Es normal que recién barnizado aparezcan manchas blancas con el salpicado de agua, que desaparecen al secar. ● No se aplique con tiempo lluvioso, húmedo, inestable o con polvo ambiental. ● Para mayor duración al exterior, se deben usar barnices coloreados.

ADVERTENCIAS:
Trabajar siempre en ambientes ventilados y también durante el proceso de secado. Lijar con protección corporal y mascarilla respiratoria aprobada, especialmente pintura antigua que puede ser tóxica. No ingerir alimentos mientras se trabaja. No dejar al alcance de los niños. En caso necesario, consultar a su médico.

Lea todas las Advertencias Generales e Información Técnica en WETPROOF.COM

Repele el agua… EN SECO!®

CONSULTAS Y ASESORIAS: (56-2) 2229 5725 – SALON DE VENTAS: Av. Apoquindo 6502, Las Condes. Santiago, Chile.